



LIETUVOS DAILĖS MUZIEJUS

NACIONALINĖ KULTŪROS ĮSTAIGA

Didžioji g. 4, LT-01128, Vilnius, tel. (8 5) 262 80 30, faks. (8 5) 212 60 06, el. p. muziejus@ldm.lt
Juridinių asmenų registro kodas 190756087, PVM mokėtojo kodas LT907560811

UAB „NAVAKO“

Generaliniam direktoriui Aurelijui Navikui

Atsiliepimas apie kljus

UAB „NAVAKO“ firmai pasiūlius stalių kljus "Titebond Liquid Hide Glue" („Titebond“ (JAV) meninių ir istorinių baldų restauravimui, šie kljai buvo patikrinti Dailės muziejaus P. Gudyno restauravimo centro mokslinio tyrimo skyriuje siekiant įsitikinti kiek kljai atitinka restauravimo medžiagoms keliamus reikalavimus.

Tyrimų metu infraraudonosios spektroskopijos metodu nustatyta, kad kljų pagrindinis komponentas yra baltymas, atitinkantis restauravime naudojamus odos kljus,. Išmatuotas kljų plevelės rūgštingumas pH =6,02; po 1000val. dirbtinio sendinimo (prie padidinto UV kiekio, aukštesnės temperatūros ir drėgmės) kljų plevelės pH= 5, 37.

Galime daryti išvadą, kad kljai "Titebond Genuine Hide Glue" tinka istorinių ir meninių baldų bei kitų muziejinių medienos eksponatų restauravimui.

Mokslinių tyrimų skyriaus vedėja,
Janina Lukšėnienė