

WeatherMaster[™] - Savaimė Išsilyginantis Polimerinis Hermetikas Betoninėms Grindims

Titebond[®] WeatherMaster[™] Concrete Joint SL – yra vieno komponento, savaimė išsilyginantis, aukščiausios kokybės išplėstinio polimero hermetikas.

Hermetikas specialiai sukurtas betoninių grindų, denių, lauko terasų, temperatūrinių (susitraukimo) / deformacinių siūlių ir įtrūkimų užpildymui. Taip pat, betoninių grindų hermetikas WeatherMaster[™] Concrete Joint SL gerai apsaugo nuo radono dujų.

Titebond[®] WeatherMaster[™] Concrete Joint SL yra labai takus, todėl puikiai prasiskverbia į visus plyšius, įtrūkimus ir lygiai juos užpildo. Tai idealus produktas ilgalaikiam plyšių ir įtrūkimų užsandarinimui.

Titebond[®] WeatherMaster[™] Concrete Joint SL hermetiko sudėtyje nėra tirpiklių ar izocianatų. Jis atitinka griežčiausius valstybės ir federalinius LOJ reguliavimo reikalavimus.

- VIRŠIJA ASTM C920 REIKALAVIMUS (Amerikos medžiagų testavimo asociacija) S tipo, KLASĖS NS 50 † NAUDOJIMAS NT, T, G, A ir M
- FEDERALINĖS SPECIFIKACIJA TT-S - 00230C, II TIPO, KLASĖ A



Produkto savybės

- Puikus sukibimas ir lankstumas;
- Labai takus;
- Tinkamas naudoti ekstremaliomis oro sąlygomis;
- Suformuoja visam laikui lankstų, vandeniui nelaidų sujungimą;
- Sklandžiai ir lengvai išsispaudžia;
- Puikiai tinka horizontalių betoninių grindų sujungimams ir įtrūkimams;
- Sudėtyje nėra tirpiklių ar izocianatų;
- Atitinka LOJ reikalavimus;
- Suderinamas su visų rūšių putomis;
- Prilimpa prie drėgnų paviršių;
- Atsparus UV;
- Nereikalingas gruntavimas. Sumažina darbų sąnaudas;
- Ypatingai atsparus vandeniui;
- Puikus atsparumas senėjimui;
- Ypatingai storus;
- Uždažomas vandens pagrindo (lateksiniais) dažais po 1val.

Paskirtis:

- Betononės grindys;
- Plėtimosi ir susitraukimo siūlės;
- Šaligatviai;
- Balkonai;
- Liptai
- Terasos;
- Automobilių stovėjimo aikštelės.

Fizinės savybės

Sudėtis: Vieno komponento, nuo drėgmės tvirtėjantis, pažangių polimerų hermetikas.

Spalva: Pilkas

Kietųjų dalelių: 99%

Klumpumas: 110,000 cps

Bendras paslankumas: +/- 25% pusiau skaidrus

Pailgėjimas: 450-500%

Tempiamasis stipris: 275-300psi

Lipnumo laikas: 45min.

Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus

VOC 0 g/L (<0,15%)

Pliupsnio temperatūra: Nėra

Produkto išėiga priklausomai nuo snapo skylės

diametro: ~ 6mm - 9,5m, 9mm - 4,3m, 13mm – 2,5m

Pilnas sutvirtėjimas: 24val. (0,6cm siūlei)

Paviršiai:

- Betonas;
- Akmens masės ir keraminės plytelės;
- Granitas.

Naudojimas

Darbinė temperatūra: nuo -18°C

Eksplotavimo temperatūra: nuo -59°C iki +149°C

Darbo laikas: 10-15 min. dirbant su 6mm snapelio skylute.

Paviršiaus paruošimas: Paviršiai turi būti nuvalyti nuo užteršimo ir kitų medžiagų kurios gali trukdyti tinkamai hermetikui prilipti. Turi būti nuvalytos visos kitos medžiagos, kurios gali užkirsti kelią sukibimui. Už tinkamą paviršiaus paruošimą atsako pats vartotojas.

Siekiant užtikrinti, tvarkingas hermetiko linijas, naudokite apsaugines lipniąsias juostas. Lipniosios juostos turi būti pašalintos tol kol nesutvirtėjo sandariklis.

Valymas: Nesukietėjęs spalvotas hermetikas gali būti valomas su izopropilo alkoholiu (techninis spiritas).

Sekite tirpiklio tiekėjo atsargumo priemonės naudojant tirpiklius. Po darbo rankas plaukite muilinu vandeniu.



Apribojimai:

Oro, hermetiko ir paviršiaus temperatūra turi būti aukštesnė nei -18°C. WeatherMaster hermetikas skirtas lauko darbams. Jei naudojate patalpoje, hermetikas turi būti uždažytas. Dažyti galima po vienos valandos vandens pagrindo (latekso pagrindu) dažai. Dėl kitų dažų tipų rekomenduojamas suderinamumo testas. Siekiant užtikrinti, tvarkingas hermetiko linijas, naudokite apsaugines juostas. Apsaugines lipniąsias juostas nuplėškite kai hermetikas yra sausas prisilietimui. Jei bendras plyšio gylis viršija 1,3cm, naudokite papildomas medžiagas plyšiams užpildyti. Nėra skirta nuolatiniam panardinimui po vandeniu arba žemiau vaterlinijos. Saugoti nepanaudotą produktą sausoje vietoje žemesnėje nei +24°C. Jei turite klausimų dėl naudojimo, kreipkitės į tiekėją arba apsilankyti tinklapyje www.navako.lt.

Garantija:

Jei jūsų netenkina produktas, atvejais kai jis buvo naudojamas kaip nurodyta, jūs galite grąžinti pakuotę su nepanaudotu produktu ir pirkimo įrodymą, kad UAB NAVAKO galėtų pakeisti produktą. Gražinamoje pakuotė produktas neturi būti panaudotas iki galo. Garantija galioja tik produkto pakeitimui į kitą ir neapima darbo sąnaudų ir pan. JOKIOS KITOS GARANTIJOS yra nenumatytos.

DĖMESIO: Prieš naudojimą perskaitykite produkto saugos duomenų lapus. **LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.**

KODAS	KIEKIS	DĖŽĖJE
3191	300ml	12vnt.



Tiekėjas: UAB "NAVAKO" | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: info@navako.lt | www.titebond.lt
Gamintojas: Franklin International Inc. | Columbus, Ohio USA 43207