

## Medienos klijai “Titebond Genuine Hide Glue”

Klijai “Titebond Genuine Hide Glue” yra pirmieji skysti odos klijai paruošti naudojimui. Jiems nereikia papildomo kaitinimo ir maišymo.

Profesionalūs staliai autentiškus “Titebond Genuine Hide Glue” kljus naudoja tada, kai reikia ilgo medienos gaminių surinkimo laiko ir išskirtinio tvirtumo. Su šiais kljais galima daryti unikalius sendintos medienos (supleišėjusių dažų / krakeliūros) efektus. Kljai yra gintaro spalvos ir pasižymi ypatingu tvirtumu.

Klijai “Titebond Genuine Hide Glue” pasižymi puikiu atsparumu paslankumui, puikiai šlifuojami ir nedaro įtakos tolimesnėms dangoms. Kljū jautrumas drėgmei suteikia suklijuotų detalių išrinkimo galimybę, kuri yra labai svarbi antikvarinių baldų ir muzikos instrumentų restauravime.



Atitinka ASTM D-4236 reikalavimus (Amerikos medžiagų testavimo asociacija)

### Produkto savybės

- Paruošti naudoti;
- Idealiai tinka smulkių baldų remontui;
- Puikiai šlifuojami;
- Puikus atsparumas paslankumui;
- Gali būti naudojami siekiant sukurti sendintos medienos "supleišėjusių dažų / krakeliūros" efektams;
- Ilgas atviro surinkimo laikas leidžia tiksliai sujungti gaminius.



## Fizinės savybės

**Produkto tipas:** Natūralių baltymų emulsija  
**Spalva:** Gintaro  
**Kietųjų dalelių:** 52%  
**Klumpumas:** 4000 cps  
**Stiprumas:** nuo 22,11-24,75 N/mm<sup>2</sup> / nuo 225,47 iki 252,47 Kg/cm<sup>2</sup> (priklausomai nuo drėgmės).  
**pH:** 6.5  
**Užšalimo/atšilimo stabilumas:** Stabilus  
**LOJ:** 0 g/L  
**Pliupsnio taškas:** >94°C  
**Produkto išeiga:** 6,15 kv.m iš 1 litro



## Naudojimas

**Darbinė temperatūra:** virš +10°C  
**Atviras laikas:** 10 min. (21°C./50%RH)  
**Darbo laikas:** 20-30 min. (21°C./50%RH)

**Medienos gaminių suspaudimo stiprumas:**  
Pakankamas suspaudimas spygliuočių medienai – 7-10,5 kg./1kv.cm, vidutinio minkštumo medienai 19,5-27 kg./1kv.cm, lapuočių medienai 27-39 kg./1kv.cm

### Naudojimo metodai:

Buteliukai apimtimi iki 1 galono turi originalų klijų paskleidimui snapelį. Taip pat galite paskleisti klijas voleliu ar teptuku.

**Valymas:** Nesukietėję klijai gali būti nuvalomi drėgna šluoste. Po sutvirtėjimo, klijų perteklių nuskusite ar pašalinkite šlifavimo medžiagomis.

### Apribojimai:

Medienos klijai "Titebond Genuine Hide Glue" nėra skirti naudojimui išorėje arba tais atvejais, kai tikėtina didelė drėgmė. Išorės darbams rekomenduojame naudoti medienos klijus "Titebond III Ultimate" arba "Titebond II Premium". Nenaudokite kai klijų ir paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei +10°C. Klijų užšaldymas nepakeis savybių, bet gali turėti įtakos sutirštėjimui. Jeigu klijai sutirštėjo, tiesiog gerai suplakite ir jie atsistatys į pirminę būseną.

Prieš naudojimą, perskaitykite saugos duomenų lapus. **LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.**

KODAS	KIEKIS	DĖŽĖJE
5013	237ml	12vnt.



Tiekėjas: UAB "NAVAKO" | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: [info@navako.lt](mailto:info@navako.lt) | [www.titebond.lt](http://www.titebond.lt)  
Gamintojas: Franklin International Inc. | Columbus, Ohio USA 43207