



## Medienos klijai “Titebond SPEED SET”

Medienos klijai “Titebond Speed Set” yra itin greitai tvirtėjantys fluorescentiniai PVA tipo klijai su labai dideliu kietųjų dalelių kiekiu. Jie užtikrina išskirtines tarpų ir nedidelių plyšių užpildymo savybes ir sukuria stipresnį sukibimą nei pati mediena. Pilnai išdžiūve klijai pasižymi puikiais ištryškusių klijų nušlifavimo savybėmis ir nedaro įtakos apdailai. Greitai džiūnantys klijai “Titebond Speed Set”, dėl trumpesnio spaustuvų suspaudimo laiko, padidina darbo produktyvumą. Klijuose yra išsaugotas standartinis (visiems įprastas) klampumas.

Klijai turi unikalią savybę – išteptos vietos ir ištryške klijai gerai matomi apšvietus UV lempute. Dėl šios unikaliios savybės turėsite galimybę atrasti ir pilnai pašalinti visus nereikalingus klijų likučius.

Titebond Speed Set yra netoksiški, o klijų perteklius lengvai nuvalomas vandeniu. Idealiai tinka vidaus darbams.

Atitinka ASTM D-4236 reikalavimus (Amerikos medžiagų testavimo asociacija)



### Produkto savybės ir privalumai

- Itin greitas sukibimas – 15 minučių suspaudimo laikas;
- Puikus stiprumas ir ilgaamžiškumas;
- Ištryške klijai **gerai matomi apšvietus su UV lempa** (galima naudoti nešiojamą pinigų tikrinimo aparatą);
- Nedaro įtakos tolimesnei apdailai;
- Atsparus karščiui – lengvai šlifuojami PVA tipo klijai;
- Perteklius lengvai nuvalomas vandeniu;
- Netoksiški.



## Fizinės savybės

**Produkto tipas:** Alifatinės dervos emulsija  
**Spalva:** Balta  
**Sausos plėvelės spalva:** Skaidri  
**Kietųjų dalelių:** 60%  
**Klampumas:** 3600 cps  
**Stipris:** iki 4178 psi / 28,80 N/mm<sup>2</sup> / 293,74 Kg/cm<sup>2</sup>  
(sukibimo stiprio matavimai atlikti klijuojant klevą su klevu prie +21°C)  
**pH:** 4.7  
**Užšalimo/atšilimo stabilumas:** Nestabilus  
**LOJ:** 5,6 g/L  
**Pliupsnio taškas:** >93,33°C  
**Produkto išeiga:** 6,15 kv.m iš 1 litro



## Apribojimai ir rekomendacijos:

Titebond Speed Set Wood Glue klijai nėra skirti naudoti lauke arba ten, kur tikėtina didelė drėgmė. Išoriniam naudojimui naudokite Titebond III Ultimate Wood Glue arba Titebond II Premium Wood Glue. Nenaudokite, kai oro, klijų ir medienos temperatūra yra žemesnės nei +15°C. Neužšaldyti. Gerai išmaišykite klijus prieš darbą. Kad sumažintumėte produkto nusėdimą permaišykite klijus kas mėnesį. Prieš naudodami perskaitykite saugos duomenų lapus.

## Sandėliavimas:

Sandėliavimo laikas 24 mėnesiai sandariose talpose. Sandėliuokite šiltoje patalpoje iki +24 °C.

**Dėmesio:** Prieš darbą gerai išmaišykite klijus.

**SAUGOKITE NUO SUŠALDYMO. LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.**

## Talpos:

KODAS	KIEKIS	DĖŽĖJE
4363	237ml	12vnt.
4366	3,78l	2vnt.

## Naudojimas

**Darbinė temperatūra:** virš +15°C  
**Atviras laikas:** 2-4 min. (21°C./50%RH)  
**Darbo laikas:** 8-10 min. (21°C./50%RH)

## Medienos gaminių suspaudimo stiprumas:

Pakankamas suspaudimas spygliuočių medienai – 7-10,5 kg./1kv.cm, vidutinio minkštumo medienai 8,78-12,30 kg./1kv.cm, lapuočių medienai 12,30-17,57 kg./1kv.cm

## Naudojimo metodai:

Buteliukai apimtimi iki 1 galono turi originalų klijų paskleidimui snapelį. Taip pat galite paskleisti klijus voleliu ar teptuku.

**Valymas:** Nesukietėję klijai gali būti nuvalomi drėgna šluoste. Po sutvirtėjimo, klijų perteklių nuskusite ar pašalinkite šlifavimo medžiagomis.

