

Medienos klijai "Multibond 3215"

Multibond 3215 yra vieno komponento skersinio ryšio polivinilo acetato emulsijos klijai. Jie specialiai sukurti įvairiems laminavimo ir faneravimo darbams, taip pat briaunų ir medienos lakšto klijavimui.

Klijai turi specialų priedą kuris įgalina nesulyginamai lengviau pašalinti klijų likučius nuo suspaudimo įrangos nei dirbant su tradiciniais PVA klijais.

Multibond 3215 yra labai atsparūs vandeniui ir turi papildomą apsaugą nuo klijų prasiskverbimo faneravimo metu.



Pagrindinės charakteristikos:

- Puikiai tinka laminavimui karštame prese;
- Gerai dirba klijuojant briaunas ir medienos lakštą naudojant radiodažnio ir šaltą presą;
- Turi papildomą apsaugą nuo klijų prasiskverbimo;
- Atsparūs vandeniui;
- Lengvai pašalinami klijų likučiai;
- Sudėtyje nėra formaldehido.

Eksploatacinės savybės:

- Atitinka reikalavimus HPVA / ANSI EF 2009
- Atitinka 1 WDMA tipo ir 2 vandens atsparumui (D3)
- Atitinka CARB reikalavimus, kai bandoma įvairias medienos konstrukcijas;
- Europos "E-1 formaldehido emisijos standartas;
- 175,105 FDA

Fizinės savybės

Produkto tipas: Skersinio ryšio polivinilo acetato emulsijos klijai

Spalva: Smėlio

Kietųjų dalelių: 45,5 - 51,5%

pH: 2,5 – 3,5

Klumpumas mPas: 3500 - 4500 (3/12/28°C)

Svorio santykis: 1,11

Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus

Klijų išeiga: 170 – 250 g/m²

Naudojimas

Darbinė temperatūra: virš +16°C

Atviras laikas: 5 min. (21°C./50%RH)

Surinkimo laikas: 15 min. (21°C./50%RH)

Medienos gaminių suspaudimo stiprumas:

Minkštai medienai

(pvz.: pušis, tuopa) – 7-10kg./1kv.cm,

Vidutinio tvirtumo medienai

(pvz.: vyšnia, kaučiukmedis) – 9-13 kg./1kv.cm,

Tvirtai medienai

(pvz.: ažuolas, uosis) 13-18 kg./1kv.cm

Valymas: Nesukietėję klijai gali būti nuvalomi drėgna šluoste. Po sutvirtėjimo klijų perteklių nuskusite ar pašalinkite šlifavimo medžiagomis.



Dėl papildomos informacijos apie klijų naudojimą prašome kreiptis pas tiekėją UAB NAVAKO.

DĖMESIO: Prieš naudojimą gerai išmaišykite klijus ir perskaitykite produkto saugos duomenų lapus.

LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.

KODAS	KIEKIS	DĖŽĖJE
6113700	18,9l / 20kg	24vnt./pal.
6113700	208,18l / 225kg	4vnt./pal.
6113700	1009l/1125kg	1vnt./pal.



Tiekėjas: UAB "NAVAKO" | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: info@navako.lt | www.titebond.lt
 Gamintojas: Franklin International Inc. | Columbus, Ohio USA 43207