



Titebond® 771-Step – Apsauga Nuo Drėgmės ir Garso Pažangaus Polimero Klėjai Medinėms Grindims ir Parketui

Titebond® 771-Step klėjai su apsauga nuo drėgmės ir garso - apjungia savyje geriausias nuo drėgmės tvirtėjančių klėjų savybes, kurios gali būti naudojamos kaip drėgmės ir garso apsaugos sistema parketo bei medinių grindų įrengimui.

Savo sudėtyje neturi vandens ir tirpiklių. Nebrinkina medienos.

Šis produktas neturi griežtų drėgmės apribojimų pagrindui, o kalcio chlorido arba drėgmės bandymai prieš darbą nėra būtini. Sutvirtėjęs produktas yra atsparus vandeniui. Klėjams nedaro jokios neigiamos įtakos ilgalaikis drėgmės ir vandens poveikis. Jie suformuoja labai stiprų, tvirtą, lankstų ir atsparų senėjimui sujungimą su daugybe statybinių medžiagų. Galimybė klijuoti, apsaugoti nuo drėgmės ir garso vieno darbo metu taupo statybinių medžiagų sąnaudas ir brangų darbo laiką.

Be to, "Titebond 771-Step" klėjai gali būti naudojami vienai kuriam nors tikslui pasiekti (įprastam klėjavimui arba klėjavimui su apsauga nuo drėgmės ir garso), paprasčiausiai naudojant skirtingo dydžio menteles. Išsamesnę informaciją rasite šiame dokumente žemiau.

Elastometrinės savybės leidžia klėjams judėti kartu su mediena kai ji plečiasi ir traukiasi per visą grindų tarnavimo laiką. Klėjai turi neprilygstamą ekologiškumą ir sukibimą, labai lengvai skleidžiasi mentele ir geriau nei poliuretaliniai klėjai nusivalo. "Titebond 771-Step" dažniausiai naudojami kietmedžio masyvo parketui, bambukui, kamštinėms dangoms, dvisluoksnėms bei trisluoksnėms parketlentėms klijuoti. Jie taip pat gali būti naudojami klijuoti fanerą, OSB, keramikinės ir akmens masės plyteles, marmurą, kamštinį paklotą ir akmeninius intarpus. Klėjai skirti grindų įrengimui gyvenamosiose ir komercinėse patalpose.



Savybės:

- Pažangiausios polimerinių klėjų technologijos;
- 100% kietųjų dalelių – be vandens ar tirpiklių;
- Puikus ekologiškumas. LOJ - 0 g/L atitinka visus valstybinius reikalavimus;
- Labai lengvai skleidžiasi mentele;
- Puikiai išlaiko savo formą užtepus;
- Atsparūs pelėsiui;
- Neribota apsauga nuo drėgmės;
- Sukurti medinių grindų montavimui, apsaugai nuo garso ir drėgmės;
- Vienu sluoksniu dvi apsaugos;
- Nepaprastai greitas galutinis tvirtėjimas. Vaikščioti grindimis galima jau po 4-rių valandų;
- Darbo laikas iki 45 min.
- Elastometriniai;
- Pasiekia garso slopinimo įvertinimus IIC - 69 ir STC - 67;
- Ypatingai aukštas sukibimo stipris;
- Tinka šildomoms grindims;
- Lengvai nusivalo sausa ar drėgna servetėle;
- Produktas yra sertifikuotas FloorScore SCS.

Paskirtis (grindų dangų rūšis ir pagrindai):

- Kietmedžio masyvo lentos ir parketlentės;
 - Bambuko lentos ir parketlentės;
 - Švarios ir nevaškuotos vinilinės bei kamštinės grindų dangos;
 - Dvisluoksnės parketlentės;
 - Trisluoksnės parketlentės;
 - Mozaikinis parketas;
 - Visos kitos parketo rūšys.
- Marmuras;
 - Keramikinės ir akmens masės plytelės;
 - OSB plokštės;
 - Klijuota fanera;
 - Naujas ir senas betonas;
 - Žemesnės klasės betonas;
 - Spinduliniu būdu šildomos grindys;
 - Šildomos grindys.

Fizinės savybės

Sudėtis: Pažangus polimeras

Spalva: Šviesiai rusva

Klumpumas: 100,000 cps

Kietųjų dalelių: 100%

Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus

LOJ: 0 g/L

Pliūpsnio temperatūra: +93°C

Pilnas sutvirtėjimas: 24val. (kambario temperatūroje)



Klijų išeiga 1m²

Medienos masyvo ir bambuko parketlentės kurių plotis yra daugiau nei 8cm:

~ 1,2-1,4kg.



Visų matmenų daugiasluoksnės parketlentės, medienos masyvo

ir bambuko parketlentės kurių plotis yra iki 8cm:

~ 0.8-0,95kg.



Taikant apsaugos nuo drėgmės

ir garso slopinimo metodą, o taip pat kietmedžio masyvo ir bambuko lentos: ~ 1,2-1,7kg.



JUODGRINDŽIŲ PARUOŠIMAS

Visi paviršiai turi būti švarūs, sausi, struktūriškai tvirti be purvo, tepalų, senų dažų, senų klijų, vaško ir pan. Visos pašalinės statybinės medžiagos turi būti pašalintos. Užglaistykite grindų duobutes ir įtrūkimus, nušlifluokite iškylimus. Visos birios medžiagos ir dulkės turi būti susiurbtos dulkių siurbliu. Jei abejojate betoninio pagrindo tvirtumu naudokite specializuotus gruntus betoninėms grindims.

GRINDŲ ĮRENGIMAS: VIENO ETAPO, APSAUGOS NUO DRĖGMĖS IR GARSO METODAS

Laikykites visų juodgrindžių paruošimo instrukcijų. Grindų danga turi būti paklota ant šlapių klijų nedelsiant po jų paskleidimo mentele. Klijai turi būti užnešami apie 30-50% storesniu sluoksniu nei naudojant įprastą klijavimo metodą. Pasirinkite atitinkamą klijų mentelę (apie 30-50% ilgesniais dantukais nei įprastam klijavimo metodui). Medienos masyvo ir bambuko parketlentėms rinkitės mentelę aštriais dantukais (kaip pjūklo ašmenys). Atminkite, kad klijų atviras darbo laikas yra 30-45min. Tvirtai prispauskite grindų dangą, kad neliktu oro tarpų ar tuštumų. Tik tolygus ir vientisas klijų sluoksnis garantuos 100 procentinę apsaugą nuo drėgmės ir tinkamą garso slopinimą. Jei abejojate klijų sluoksnio vientisumu, per 30min. nuo grindų paklojimo, prakočiokite sunkiu grindų voleliu. Santykinė oro drėgmė darbo metu neturi viršyti 85%. Jei reikia grindis šlifluoti, tai turi būti atliekama ne anksčiau nei po 24val. Nevaikščiokite ant grindų montavimo metu.

GRINDŲ ĮRENGIMAS: TIK KLIJAVIMO METODAS

Laikykites visų juodgrindžių paruošimo instrukcijų. Grindų danga turi būti paklota ant šlapių klijų nedelsiant po jų paskleidimo mentele. Netepkite klijais didesnio ploto nei sugebėsite pakloti grindis per 30min. Atminkite, kad klijų atviras darbo laikas yra 30-45min. Tvirtai prispauskite grindų dangą. Santykinė oro drėgmė darbo metu neturi viršyti 75%. Jei reikia grindis šlifluoti, tai turi būti atliekama ne anksčiau nei po 24val. Nevaikščiokite ant grindų montavimo metu.

Titebond® 771-Step - Naujoji Revoliucinė Pakuotė



Jau kelis dešimtmečius, grindų montuotojai nešioja sunkius kibirus su klijais į savo darbo vietą, kovoja su dangčiais ir išmetinėja nepanaudotus klijus. Dabar jie turi geresnį variantą - MAIŠELIAI! Maišeliai yra lengvesni, juos labai lengva atidaryti. Klijai naujuose maišeliuose tai revoliuciją grindų montuotojams išsprendžianti daug nepatogumų. Maišeliai puikiai tinka smulkiems darbams nes nereikia atidarinėti didelio kibiro. Taip pat klijai maišeliuose supaprastina didelės apimties grindų įrengimą. Jie ženkliai pagreitina darbą, sudaro mažiau betvarkės ir sumažina šiukšlių apimtį po darbo. Klijų likučius labai lengva išspausti iš maišelio – tiesiog padėkite maišelį ant grindų ir prabaukite per jį mentele arba plačia lentele.

Klijai Titebond 771-Step yra labai sandariai supakuoti maišeliuose. Jeigu po darbo pas jus pasiliko vienas ar keli maišeliai klijų tai ne bėda – juos galėsite sunaudoti vėliau – nors po dviejų ar trijų metų. Jums nebereikės išmesti sudžiūvusiu klijų kaip kadaise, kada naudodavote klijus kibiruose.

Kiekviename maišelyje yra 4,3kg klijų. Vieną maišelį planuokite maždaug 3-6m² grindų ploto (priklausomai nuo klijavimo metodo). Jie būna supakuoti į patogias kartonines dėžes po 4-ris arba po 2 vienetus priklausomai nuo pakuotės varianto. Kiekviena dėžė turi patogią rankeną. Dirbant su Titebond 771-Step klijais maišeliuose jūs turėsite ženkliai mažiau nepanaudojamų klijų likučių, sutaupysite pinigus ir brangų darbo laiką.

- Lengva atidaryti
- Lengva trijų žingsnių darbo pradžia
- Greitesnis darbas ir mažesnė betvarkė
- Idealiai tinka mažiems ir dideliems darbams



Maišelių pranašumai:

- Nesusidaro sudžiūvusių klijų plėvelė
- Perdirbama pakuotė
- Atsparūs atmosferos poveikiui
- Šviežesni klijai kiekvieną kartą kai atidarote maišelį
- Labai ilgas saugojimo laikas

DĖMESIO: Geriausią rezultatą gausite naudodami medieną kurios drėgnumas yra mažesnis nei 12 %, o grindų drėgnumas skiriasi ne daugiau nei 4 % nuo medienos. Santykinė oro drėgmė iki ≥75%. Saugokite akis ir odą. Papildomos informacijos ieškokite saugos duomenų lape.

LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.

KODAS	KIEKIS	Vienoje pakuotėje
77115	8,6kg	2 maišeliai po 4,3kg
7713	17,2kg	4 maišeliai po 4,3kg



Tiekėjas: UAB "NAVAKO" | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: info@navako.lt | www.titebond.lt
Gamintojas: Franklin International Inc. | Columbus, Ohio USA 43207